

Kaubit BT-L Astar

Bitümlü kalın kaplamalar için bitüm emülsiyon esaslı, solventli astar.

Tanımı :

Kaubit BT-L Astar solvent içerikli, soğuk uygulanabilen ve neredeyse kokusuz bitüm esaslı bir astardır. Özel yapıştırıcı katkıları ve solventli bitümün kombinasyonu sonucunda hafif nemli yüzeylerde dahi çok iyi tutunma özelliği sağlar. Düşük viskozitesi sayesinde emici olmayan yüzeylerde bile derinlemesine nüfuz eder. Böylece takip eden uygulamalar için iyi bir yapışma sağlamış olur.

Uygulama Alanları :

Kaubit BT-L Astar, sıcak veya soğuk uygulanacak bitüm kaplamalar öncesinde, eskimiş bitüm kaplamalar, beton, ahşap ve çatı keçesi gibi her türlü emici yüzeylerde kullanılabilen, astar olarak üretilmiştir. Kaubit Bitulast ve Kaubit KSK Kendinden Yapışkanlı Membran ürünlerinin astarı olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri :

Uygulama sıcaklığı	+5 °C – +25 °C
Yoğunluk	0,85 g/cm ³
Çözücü	benzin
Parlama noktası	> + 21 °C

Yüzey Hazırlığı :

Uygulanacak yüzey sağlam, temiz ve yağ, gres, toz ve diğer ayırıcı katmanlardan temizlenmiş olmalıdır. Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Hasar görmüş beton ve sıva bölgeleri, çatlaklar ve delikler astar uygulanmadan önce tamir edilmelidir.

Kullanılışı :

Kaubit BT-L Astar, fırça veya uygun sprej tabancaları ile yüzeye uygulanabilir. Uygulama esnasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanmanız tavsiye edilir. Astar kuruduktan sonra diğer kaplama işlemlerine geçilebilir. Kaubit BT-L Astar'ın akışkanlığı soğuk havalarda düşebilir. Yüksek ısıya veya güneşe maruz kaldığında kabarcıklar oluşabilir.



Sarfiyat :

Yüzeyin emiciliğine ve yapısına göre 100-500 ml/m² olarak değişir. Bol gözenekli bir yüzeye uygulandığında 500 ml/m² sarfiyata ulaşabilir. Fuga flanşlarının bağlantısı için kullanıldığında tüketim miktarı yaklaşık 50ml/m dir.

Kuruma Süresi :

Kuruma süresi sürülen katmanın kalınlığına, havanın ve yüzeyin sıcaklığına, havadaki bağıl neme ve sirkülasyona bağlı olarak değişmektedir. +20°C hava sıcaklığında yaklaşık 1 saatlik bir sürede kurur.

Takip Eden Uygulamalar :

Astar iyice kuruduktan sonra bitüm kaplamalar yüzeye uygulanabilir.

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra tiner veya solventli temizleyicilerle temizlenmelidir.

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal ambalajı içinde dondan korunaklı, serin ve kuru bir yerde 24 ay saklanabilir.

Ambalaj :

5 lt teneke	10 lt teneke	25 kg teneke
60 teneke / palet	18 teneke / palet	18 teneke / palet

Güvenlik Bilgisi :

Yanııcıdır Ateşle yaklaşmayın / Sigara içmeyin
Uygulama sırasında bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin
Ürünü kanalizasyona dökmeyin
Uygun koruyucu eldiven kullanın