

Cam Tekstili Sıva Filesi

Genel Tanımlama

Cam Tekstili Sıva Filesi , özel tasarlanmış örgü yüzey işlemleriyle birlikte bir çok geniş yelpazeli uygulamalarda kullanılabilir.

Mozaik en eski dekoratif malzemelerinden biridir. R115 tutkallı cam tekstili sıva filesi geniş mozaiklerin döşenmesinde, mozaik arka kısmında bulunur ve uygulama esnasında zamandan tasarruf sağlar. Arka kısmı kağıtlılar halen geniş şekilde kullanılmaktadır, fakat cam tekstili filenin birçok avantajları vardır.

Teknik Özellikler

Çalışma Standardı: 0326 Cam Tekstili Sıva Fileleri

Özellikler	Birimler Açıklamalar	R 115 A101	
		Warp	Weft
Elek Aralığı	mm / bilgisel değer	4,4	4,6
Standart Genişlik (1)	cm / bağımsız değer	100	
Rulo Uzunluğu (1)	m / bağımsız değer	500	
Kaplamalı File Kalınlığı	mm / bilgisel değer	0,42	
Dokuma File Ağırlığı	g/m ² / bilgisel değer	95	
Kaplamalı File Ağırlığı	g/m ² bağımsız değer, minimum	115	
Kaplama Tipi	yumuşatıcı içermeden alkali dayanımı, iplik kaymasını engeller.		

(1) İstek üzerine farklı ebatlar

Gerilme Mukavemeti ve Uzama:

Aşağıda DIN EN ISO 13934-1 standardına göre tespit edilmiş olan ,minimum dayanımda, maksimum uzama (%) ve minimum özgün gerilme mukavemeti (N/50 mm) olarak belirtilmiştir.

	Gerilme Mukavemeti	Uzama
Biriktirme metodu	Nominal değer	Ortalama değer
Standart koşulda	1700 / 700	3,5 / 4,5
Hızlı Test (6 saat)	1000 / 380	3,5 / 4,5

Ek Bilgi

- Kalite Kontrolü**
Kalite kontrol şekli, örneklerin seçilmesi ve malzemenin devralınması 0326 çalışma standardına göredir.
- Paketleme:**
File ruloları, tahta bir palet üzerinde, karton kutular içine diklemesine, yerleştirilir. Çalışma standardında ambalajlama ile ilgili , hassas bir paketleme yöntemi belirtilmiştir.
- Depolama:**
Paketlenmiş rulolar, kuru mekanlarda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı -10°C / + 50°C aralığında olmalıdır.

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikler

- İyi yapışma kabiliyeti.
- Mükemmel gerilme mukavemeti ve rijitlik.
- Hijyenik performans.
- Müşteriye özel,ürünler.



Düzenleyen :

Asteknik Mühendislik

ASTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Esenkent Mah. Şair Fuzuli Sok.No:10
Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 466 72 63
Fax: 0216 466 72 64
www.asteknik.com

Asteknik Mühendislik haber vermeksizin bilgi değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Bilgi Sayfası N° 85
Son Güncelleme: 10/09/2012