

Genel Tanımlama

Cam Tekstili Sıva Filesi , özel tasarlanmış örgü yüzey işlemleriyle birlikte bir çok geniş yelpazeli uygulamalarda kullanılabilir.

R50(S46) **Macun** sıva filesi, değişik farklı uygulamalarda gerçek çözüm sunmaktadır. Diğer inşaat işlerinde olduğu gibi sıva çatlaklarının güçlendirilmesi ve köprü bağı oluşturulma amaçlı kullanılmaktadır. Sanayide ve inşaat harici uygulamalarda test ve kontrol edilmelidir.

Teknik Özellikler

Çalışma Standardı: 0333 Cam Tekstili Sıva Fileleri

Özellikler	Birimler Açıklamalar	R50 (S 46) A101	
Doğrusal Malzeme Yoğunluğu		Çözüğü	Atkı
	doku	34	68
Elek Dizisi	100 mm için	74	31
Dokuma		düz	
Standart Genişlik (1)	cm bağımsız değer	100	
Roll Length (1)	m bağımsız değer	100	
Kaplamalı File Kalınlığı	mm bilgisel değer	0,14	
Dokuma File Ağırlığı	g/m ² bilgisel değer	46	
Kaplamalı File Ağırlığı	g/m ² bağımsız değer, min.	50	
Yanıcımadde içeriği (LOI)	kütle (%) bağımsız değer, max.	15	
Gerilme Mukavemeti	N / 50 mm bağımsız değer, min.	850	400

(1) İstek üzerine farklı ebatlar

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikler

- Üniversal sıva file aralığı
- Mükemmel yapısal dayanım

Düzenleyen :
Asteknik Mühendislik

ASTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Esenkent Mah. Şair Fuzuli Sok.No:10
Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 466 72 63
Fax: 0216 466 72 64
www.asteknik.com

Asteknik Mühendislik haber vermeksizin
bilgi değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Bilgi Sayfası N° 6
Son Güncelleme: 24/05/2011

Ek Bilgi

- **Toleranslar**
 - Elek Aralığı: ± 5 % atkıda ve ± 5 % çözgüde
 - Genişlik: ± 1 %
 - Boy: ± 2 %
- **Kalite Kontrolü:**
Kalite kontrol şekli, örneklerin seçilmesi ve malzemenin devralınması 0333 çalışma standardına göredir.
- **Paketleme:**
Çalışma standardında ambalajlama ile ilgili , hassas bir paketleme yöntemi belirtilmiştir.
- **Depolama:**
Paketlenmiş rulolar, kuru mekanlarda depolanmalıdır.
Depolama sıcaklığı -10°C / $+ 50^{\circ}\text{C}$ aralığında olmalıdır.